



# OK Tigrod 430Ti

EN ISO 14343:

W Z 17 Ti

## Použití:

Ferriticko korozivzdorný drát obsahující 18% Cr a 0,5% Ti. Nejčastější použití tohoto drátu je v automobilovém průmyslu pro svařování výfukových systémů.

## Klasifikace, certifikace:

-

## Ochranný plyn (EN ISO 14175):

I1

## Typické chemické složení drátu (%):

C	Si	Mn	Cr	Ti
0,08	0,75	0,6	17,5	0,5